

TECHNICKÝ LIST

LEPIDLO SOKLIFIX



Profesionální, elastická, přetíratelná lepicí, montážní a těsnící hmota s velmi vysokou počáteční přilnavostí, založená na MSP bázi.

ZÁKLADNÍ SLOŽKA	BARVA	HUSTOTA	VÝTLAČNOST
MSP	BÍLÁ	1 569 kg/m³	3 mm / 6,3 bar
TUHNUTÍ PO	PEVNOST DOSÁHNUTÁ	TVRDOST (barevný)	SMRŠŤOVÁNÍ
cca 10 min. při +20°C	po přibližně 4 hod.	cca 60 Shore A	Žádné
VYTVRZENÍ	NATÁHNUTÍ PŘED ROZTRŽENÍM	VNITŘNÍ PEVNOST	PEVNOST V TAHU
cca 2-3mm za 24 hod.	330%	0,01 n/mm²	cca 2,2 N/mm²
ODOLNOST VŮČI PLÍSNĚ	TEPELNÁ ODOLNOST	VLHKOST A MRAZUVZDORNOST	ELASTICITA
vynikající	-40°C do +100°C	dobrá	trvale elastické

Chemická odolnost: odolné vůči všem povětrnostním podmínkám, UV záření, krátkodobému působení kyselin, zásad a solí.

