

eukula H 99 A /pojivo pro dřevný tmel/



1 POPIS PRODUKTU

Pojivo pro dřevný tmel na bázi alkoholu. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu pro tmelení spár. Rychlé schnutí, rychle brousitelný, vysoká plnicí schopnost, mírný zápach.

Na bázi nitrocelulózy. Giscode G1.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro tmelení parket. Všeobecně použitelný pod všechny eukula povrchové úpravy: eukula laky na vodní bázi, laky na bázi rozpouštědel, eukula oleje.

3 POUŽITÍ

eukula H99A smíchat s cca 5-10% (dle hmotnosti) jemného dřevěného prachu bez kovových částic z podlahy, která se bude tmelit, a vytvořit špachtlovatelnou kaši. Ocelovou nerezovou špachtlí spáry čistě vyplnit. Jakmile začne kaše při pracování tuhnout, opět přidat **eukula H99A**. V případě potřeby po krátké době schnutí podlahu ještě jednou přešpachtlovat. Po zaschnutí provést jemné přebroušení podlahy tak, aby na povrchu nezůstaly vůbec žádné zbytky tmelu.

Upozornění:

- Odborně vybroušený podklad musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- Mimořádně vhodný je prach z talířové brusky (jednokotoučový stroj, vícekotoučový stroj, krajová bruska). Nevhodný je prach z dlouhého brusu pásovou bruskou.
- Teplota v prostoru, teplota povrchu a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.

4 SPOTŘEBA

cca 50 ml/m² (20 m²/l). Při velkém množství spár a na silně savé dřevině se spotřeba zvýší.

5 DOBA SCHNUTÍ

Po cca 30 minutách (při 23°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu, pohybu vzduchu) při běžném množství spár je brousitelný a dále zpracovatelný. Při tmelení širších spár se doba schnutí prodlužuje. Před dalšími pracemi na podlaze musí být tmel dokonale zaschnutý.

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.

6 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Skladovat v chladu a suchu. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

eukula H 99 A /pojivo pro dřevný tmel/



7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: Ethanol, Butylacetat, Nitrocelulóza, Alkyd.

voc (g/l) 740 (ISO11890) / GISCODE: G1.

ADR/RID: UN-Nr. 1263, Třída III.

CLP: GHS02 Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte pěnu. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdňené obaly mohou být vhozeny do domácího odpadu popř. odevzdány do sběru.

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Čištění náradí mechanicky nebo acetonem.

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz a www.eukula.com nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz[®] GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz

www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.